

# Rust Blocker

## Professional

### Αντισκωριακό αλκυδικό αστάρι

Ισχυρή πρόσφυση και υψηλή αντισκωριακή προστασία.

Δίνει ομοιόμορφη επιφάνεια για ένα άριστο φινιρίσμα.

Εξαιρετική συνοχή μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού χρώματος.

Εύκολο δούλεμα, μεγάλη απόδοση και καλυπτικότητα.

Ενισχύει τις αντοχές του συστήματος βαφής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Αντισκωριακό αστάρι διαλύτου για μεταλλικές επιφάνειες, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Προστατεύει αποτελεσματικά τα μέταλλα από τη διάβρωση, λόγω των ειδικών μη τοξικών αντισκωριακών πιγμέντων, καθώς και των φυσικών-συνθετικών οξειδίων που περιέχει. Παρέχει ισχυρή πρόσφυση και χαρακτηρίζεται για την εξαιρετική συνοχή που εξασφαλίζει μεταξύ μεταλλικής επιφάνειας και τελικού χρώματος. Ενισχύει τις αντοχές του συστήματος βαφής σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Προστατεύει αποτελεσματικά



# Rust Blocker

## Προετοιμασία & Βαφή Επιφανείας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές ή σκουριές και υπολείμματα κλπ. Για ακόμη ισχυρότερη πρόσφυση του τελικού χρώματος, η βαμμένη επιφάνεια με KRAFT RUSTBLOCKER μπορεί να τριφτεί, αφού στεγνώσει καλά, με κατάλληλο ντουκόχαρτο.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμός με φλόγα κλπ. μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Σε νέες μεταλλικές επιφάνειες: προηγείται απολίπανση με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100, καθαρισμός, 1-2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER και 2 στρώσεις KRAFT WOOD METAL ή KRAFT WOOD METAL PLUS ή KRAFT HARD METAL.
- ◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες: αφαίρεση σκουριάς, καθαρισμός με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, καθαρισμός, 1-2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER και 2 στρώσεις KRAFT WOOD METAL ή KRAFT WOOD METAL PLUS ή KRAFT HARD METAL.

## Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Αραίωση:
  - ◆ Πινέλο ή ρολό: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
  - ◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
  - ◆ Πιστόλι airless: έως 6% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-3 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές – κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 18 ώρες. Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

## Συσκευασία

- ◆ Διατίθενται σε 4 αποχρώσεις στις συσκευασίες των 0.375L, 0.75L και 2.5L.

## Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Εύφλεκτο. Μακριά από παιδιά. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Μην αναπνέετε τα εκνεφώματα. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Η απόρριψη των υλικών πρέπει να γίνεται υπεύθυνα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος. Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

**Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.**

## Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας < 50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)  
(Α/Θ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος  
έτοιμου προς χρήση 499 g/L

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	Λευκό	1,37 (±0,02)
	Γκρι/Κεραμιδί	1,30 (±0,02)
	Μαύρο {ISO 2811}	1,30 (±0,02)
Ιξώδες (KU)	70-90 {ASTM D-562}	
Στιλνότητα	<10 {ISO 2813}	
Απόδοση (m <sup>2</sup> /L)	8-10*	
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον	
* ανάλογα με το υπόβαθρο της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής		