

Krafting.
Do it Yourself

Metal 3in1

απευθείας στη σκουριά

Αντισκωριακό Λείο Γυαλιστερό
βερνικόχρωμα για μεταλλικές
επιφάνειες

KRAFT
p a i n t s

Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία.

Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία, στο κιτρίνισμα και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και όταν εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα.

Υψηλή καλυπτικότητα με ευκολία εφαρμογής.

Δημιουργεί λείο φινίρισμα υψηλής στιλπνότητας.

Βερνικόχρωμα διαλύτου υψηλής στιλπνότητας για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Χάρη στην ειδική πρωτοποριακή σύσταση των ρητινών και των πιγμέντων του, αδρανοποιεί την σκουριά και προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση λόγω υγρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει στο κιτρίνισμα και αποδίδει ένα λείο γυαλιστερό φινίρισμα. Διατηρεί την στιλπνότητα και την απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 110μm, και γι' αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 επιστρώσεις.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Προστατεύει αποτελεσματικά



06/10

Metal 3in1

Λείο Γυαλιστερό

Προετοιμασία & Βαφή Επιφανείας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα, σαθρές βαφές-σκουριές, καλαμίνα-πατίνα, κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Σε ασταρωμένα σίδερα, για ψιλοστοκάρισμα προτείνεται ο ακρυλικός στόκος KRAFT SPACHTEL.
- ◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, προηγείται αφαίρεση της σαθρής σκουριάς ή βαφής με συρματοβουρτσα, καθαρισμός και 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3 in 1 - ΛΕΙΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ.
- ◆ Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, ψευδαργύρου, αλουμινίου, μπρούντζου, χρωμίου ή χαλκού προηγείται ελαφρύ αποχαρτάρισμα της πατίνας, στη συνέχεια απαιτείται μια επίστρωση με KRAFT RUSTBLOCKER AQUA και μετά από 12 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT METAL 3 in 1 - ΛΕΙΟ ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ.
- ◆ Για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωριακής προστασίας σε παραθαλάσσιες ή βορινές περιοχές, συνιστάται να προηγηθούν 2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER AQUA.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό (ριπολίνης), πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση τους, καθώς και τα υπολείμματα βαφής καθαρίζονται, με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
- ◆ Αραίωση:
 - ◆ Πινέλο ή ρολό: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
 - ◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
 - ◆ Πιστόλι airless: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4 ώρες.
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε λευκό, μαύρο και στις αποχρώσεις χρωματολογίου σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)
(Α/θ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 499 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L) (±0.02)	Λευκό	1,25
	Μαύρο	1,01
	Γκρι	1,25
	Κυπαρισσί	1,00
	Καφέ	1,00
	Κίτρινο	1,00
	Κόκκινο	1,00
	Μπλε	1,00
	Μπλε Μυκόνου	1,00
	Μπορντό	1,00
	Πράσινο {ISO 2811}	1,00
Ιξώδες (KU)	70-90	
Στερεά κατ' Όγκο (%)	50 ± 2 {ISO 3251}	
Στιλνότητα (60°)	≥ 90 {ISO 2813}	
Χρωματικές Συντεταγμένες Λευκού	b<2 L>95	
Απόδοση (m ² /L)	4-5* (2 επιστρώσεις)	
Ελάχιστο Απαιτούμενο Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)	> 110	
Σημείο Ανάφλεξης	28° C	
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον	

* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Krafting.
Do it Yourself

Metal 3in1

απευθείας στη σκουριά

Αντισκωριακό Μεταλλιζέ Γυαλιστερό
βερνικόχρωμα για μεταλλικές
επιφάνειες

KRAFT
p a i n t s

Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία.

Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία, στον αποχρωματισμό και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και όταν εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα.

Υψηλή καλυπτικότητα με ευκολία εφαρμογής.

Δημιουργεί γυαλιστερό μεταλλιζέ φινιρίσμα.

Βερνικόχρωμα διαλύτου σιλικόνης με μεταλλιζέ φινιρίσμα για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι μετάλλων προσφέροντας μεταλλιζέ επιφάνεια. Χάρη στην ειδική πρωτοποριακή σύσταση των ρητινών και των πιγμέντων του, αδρανοποιεί την σκουριά και προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση λόγω υγρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει στο κιτρίνισμα και αποδίδει ένα μεταλλιζέ σιλικόνι φινιρίσμα. Διατηρεί την σιλικόνη και την απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 110μm, και γι' αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 επιστρώσεις.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Προστατεύει αποτελεσματικά



06/10

Metal 3in1

Μεταλλιζέ Γυαλιστερό

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα, σαθρές βαφές-σκουριές, καλαμίνα-πατίνα, κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Σε ασταρωμένα σίδερα, για φιλοστοκάρισμα προτείνεται ο ακρυλικός στόκος KRAFT SPACHTEL.
- ◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, προηγείται αφαίρεση της σαθρής σκουριάς ή βαφής με συρματόβουρτσα, καθαρισμός και 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3 in 1 - METALLIZE ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ.
- ◆ Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, ψευδαργύρου, αλουμινίου, μπρούντζου, χρωμίου ή χαλκού προηγείται ελαφρύ αποχαρτάρισμα της πατίνας, στη συνέχεια απαιτείται μια επίστρωση με KRAFT RUSTBLOCKER AQUA και μετά από 12 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT METAL 3 in 1-METALLIZE ΓΥΑΛΙΣΤΕΡΟ.
- ◆ Για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωριακής προστασίας σε παραθαλάσσιες ή βορινές περιοχές, συνιστάται να προηγηθούν 2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER AQUA.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό (ριπολίνης), πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση τους, καθώς και τα υπολείμματα βαφής καθαρίζονται, με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
- ◆ Αραίωση:
 - ◆ Πινέλο ή ρολό: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
 - ◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
 - ◆ Πιστόλι airless: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4 ώρες.
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται στις αποχρώσεις του χρωματολογίου σε συσκευασία 0,75L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)
(Α/θ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 499 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L) (±0.02)	Ανθρακί	0,99
	Ασημί	0,99
	Γκρι Μπλε	0,99
	Κεραμιδί	0,99
	Πράσινο	0,99
	Χαλκός	0,99
	Χρυσό {ISO 2811}	0,99
Ιξώδες (KU)	70-90 {ASTM D-562}	
Στερεά κατ' Όγκο (%)	52,5 ± 2 {ISO 3251}	
Απόδοση (m ² /L)	4-5*	
Ελάχιστο Απαιτούμενο Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)	≥ 110	
Σημείο Ανάφλεξης	28°C	
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον	

* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Krafting.
Do it Yourself

Metal 3in1

απευθείας στη σκουριά

Αντισκωριακό Μεταλλιζέ Ματ
βερνικόχρωμα για μεταλλικές
επιφάνειες

KRAFT
p a i n t s

Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία.

Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία, στον αποχρωματισμό και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και όταν εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα.

Υψηλή καλυπτικότητα με ευκολία εφαρμογής.

Δημιουργεί ματ ανάγλυφο μεταλλιζέ σμάλτο με εξαιρετικό ιριδισμό.

Βερνικόχρωμα διαλύτου ματ για εσωτερική και εξωτερική χρήση με μεταλλιζέ φινίρισμα. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες, χωρίς να απαιτείται μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Χάρη στην ειδική πρωτοποριακή σύσταση των ρητινών και των πιγμέντων του, αδρανοποιεί την σκουριά και προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση λόγω υγρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει στο κιτρίνισμα και αποδίδει ένα μεταλλιζέ φινίρισμα. Διατηρεί την στιλπνότητα και την απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 110μm, και γι' αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 επιστρώσεις.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Προστατεύει αποτελεσματικά



06/10

Metal 3in1

Μεταλλιζέ Ματ

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα, σαθρές βαφές-σκουριές, καλαμίνα-πατίνα, κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητες κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Σε ασταρωμένα σίδερα, για ψιλοστοκάρισμα προτείνεται ο ακρυλικός στόκος KRAFT SPACHTEL.
- ◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, προηγείται αφαίρεση της σαθρής σκουριάς ή βαφής με συρματόβουρτσα, καθαρισμός και 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3 in 1 - METALLIZE MAT.
- ◆ Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, ψευδαργύρου, αλουμινίου, μπρούντζου, χρωμίου ή χαλκού προηγείται ελαφρύ αποχαρτάρισμα της πατίνας, στη συνέχεια απαιτείται μια επίστρωση με KRAFT RUSTBLOCKER AQUA και μετά από 12 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT METAL 3 in 1 - METALLIZE MAT.
- ◆ Για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωριακής προστασίας σε παραθαλάσσιες ή βορινές περιοχές, συνιστάται να προηγηθούν 2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER AQUA.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό (ριπολίνης), πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση τους, καθώς και τα υπολείμματα βαφής καθαρίζονται, με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
- ◆ Αραίωση:
 - ◆ Πινέλο ή ρολό: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
 - ◆ Πιστόλι αέρος: έως 10% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
 - ◆ Πιστόλι airless: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4 ώρες.
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται στις αποχρώσεις του χρωματολογίου σε συσκευασία 0,75L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)
(Α/θ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 499 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L) (±0.02)	Ανθρακί	1,47
	Ασημί	1,47
	Γκρι Μπλε	1,47
	Κεραμιδί	1,47
	Πράσινο	1,47
	Χαλκός	1,47
	Χρυσό	1,47
	{ISO 2811}	
Ιξώδες (KU)	70-90 {ASTM D-562}	
Στερεά κατ' Όγκο (%)	52,5 ± 2 {ISO 3251}	
Απόδοση (m ² /L)	4-5* (2 επιστρώσεις)	
Ελάχιστο Απατούμενο Πάχος Ξηρού Υμένια (μm)	≥ 110	
Σημείο Ανάφλεξης	28°C	
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον	

* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής

Krafting.
Do it Yourself

Metal 3in1

απευθείας στη σκουριά

Αντισκωριακό Σφυρήλατο
βερνικόχρωμα για μεταλλικές
επιφάνειες

KRAFT
p a i n t s

Εμποδίζοντας τη διείσδυση της υγρασίας παρέχει μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία.

Υψηλή αντίσταση στην υπεριώδη ακτινοβολία, στον αποχρωματισμό και στις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

Ισχυρή πρόσφυση ακόμα και όταν εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένα μέταλλα.

Υψηλή καλυπτικότητα με ευκολία εφαρμογής.

Δημιουργεί στιλπνό σφυρήλατο φινίρισμα.

Βερνικόχρωμα διαλύτου για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Εφαρμόζεται απευθείας σε σκουριασμένες επιφάνειες, προσδίδοντας τους εμφάνιση σφυρηλατημένου μετάλλου, χωρίς να απαιτείται μίνιο ή αντισκωριακό αστάρι μετάλλων. Χάρη στην ειδική πρωτοποριακή σύσταση των ρητινών και των πιγμέντων του, αδρανοποιεί την σκουριά και προστατεύει τα μέταλλα από τη διάβρωση λόγω υγρασίας, την υπεριώδη ακτινοβολία και τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Αντέχει στο κιτρίνισμα, διατηρεί την στιλπνότητα και την απόχρωσή του για μεγάλο χρονικό διάστημα αποδίδοντας σφυρήλατο φινίρισμα. Για αποτελεσματική αντισκωριακή προστασία το τελικό πάχος του στεγνού φιλμ πρέπει να είναι μεγαλύτερο των 110μm, και γι' αυτό απαιτούνται τουλάχιστον 2-3 επιστρώσεις.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά

Δουλεύεται εύκολα

Απλώνεται ομοιόμορφα

Προστατεύει αποτελεσματικά



06/10

Metal 3in1

Σφυρήλατο

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, γράσα, άλατα, σαθρές βαφές-σκουριές, καλαμίνα-πατίνα, κλπ.

Η προεργασία των βαμμένων επιφανειών με αποχαρτάρισμα, καθαρισμό με φλόγα, κλπ, μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνη σκόνη ή εκνεφώματα. Να εργάζεστε σε καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε απαραίτητως κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας.

- ◆ Σε ασταρωμένα σίδηρα, για φιλοστοκάρισμα προτείνεται ο ακρυλικός στόκος KRAFT SPACHTEL.
- ◆ Σε σκουριασμένες μεταλλικές επιφάνειες, προηγείται αφαίρεση της σαθρής σκουριάς ή βαφής με συρματόβουρτσα, καθαρισμός και 2-3 στρώσεις KRAFT METAL 3 in 1 - Σφυρήλατο.
- ◆ Σε επιφάνειες γαλβανιζέ, ψευδαργύρου, αλουμινίου, μπρούντζου, χρωμίου ή χαλκού προηγείται ελαφρύ αποχαρτάρισμα της πατίνας, στη συνέχεια απαιτείται μια επίστρωση με KRAFT RUSTBLOCKER AQUA και μετά από 12 ώρες εφαρμογή 2 στρώσεων KRAFT METAL 3 in 1 - Σφυρήλατο.
- ◆ Για την εξασφάλιση της μέγιστης αντισκωρικής προστασίας σε παραθαλάσσιες ή βορινές περιοχές, συνιστάται να προηγηθούν 2 στρώσεις KRAFT RUSTBLOCKER AQUA.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο ή ρολό (ριπολίνης), πιστόλι αέρος ή airless.
- ◆ Καθαρισμός Εργαλείων: Αμέσως μετά τη χρήση τους, καθώς και τα υπολείμματα βαφής καθαρίζονται, με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
- ◆ Αραίωση:
 - ◆ Πινέλο ή ρολό: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Πινέλου.
 - ◆ Πιστόλι αέρος: έως 10%-15% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100
 - ◆ Πιστόλι airless: έως 5% κ.ο. με KRAFT Διαλυτικό Νίτρου 1100.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-4 ώρες.
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 12 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση καθώς και κατά τη διάρκεια εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται στις αποχρώσεις χρωματολογίου σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Επιβλαβές όταν εισπνέεται και σε επαφή με το δέρμα. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Αποφεύγετε την επαφή με τα μάτια. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς. Μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Ενδέχεται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

Δεν περιέχει μόλυβδο και χρωμικά.

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού (Δ)
(Α/Θ)

Οριακή τιμή φάσης I: 600 g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 500 g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος
έτοιμου προς χρήση 499 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L) (±0.02)	Ασημί	1,00
	Χρυσό	1,00
	Χαλκός	1,00
	Κυπαρισσί	1,00
	Μπλε Αιγαίου	1,00
	Μπλε Ιονίου	1,00
	Μπορντό	1,00
	Γκρι	1,00
	Μαύρο Ανθρακί	1,00
	Βεραμάν {ISO 2811}	1,00
Ιξώδες (KU)	70-90 {ASTM D-562}	
Στερεά κατ' Όγκο (%)	47,5 ± 2	
Απόδοση (m ² /L)	4-5* (2 επιστρώσεις)	
Ελάχιστο Απαιτούμενο Πάχος Ξηρού Υμένια (μm)	≥ 110	
Σημείο Ανάφλεξης	28°C	
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον	

* ανάλογα με τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής