

Wood Care

βερνίκι ξύλου διαλύτου

Professional

Βερνίκι κρούστας διαλύτου υψηλής ελαστικότητας

Υψηλή ελαστικότητα που διαρκεί.

Ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου.

Μεγάλη απόδοση, ιδανικό άπλωμα, εύκολο δούλεμα.

Υψηλής ποιότητας φινίρισμα.

Προστατεύει από τη φθορά.

Αλκυδικό βερνίκι κρούστας διαλύτου κατάλληλο για εξωτερική και εσωτερική χρήση. Η ειδική του σύνθεση προστατεύει αποτελεσματικά όλες τις ξύλινες επιφάνειες, διατηρώντας την ελαστικότητά του για μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθώντας τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Έχει πολύ καλό δούλεμα, εξαιρετικό άπλωμα και χαρίζει ένα αποτελεσματικό φινίρισμα. Διατίθεται σε γυαλιστερό, σατινέ και μάτ.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)

Δουλεύεται εύκολα
Προστατεύει αποτελεσματικά
Απλώνεται ομοιόμορφα
Υψηλής Απόδοσης



06/10

Wood Care βερνίκι ξύλου διαλύτου

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκουριές, σαθρές βαφές, υπολείμματα κλπ.

- ◆ Σε νέες ξύλινες επιφάνειες: αποχαρτάρισμα, καθαρισμός, 1 στρώση KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ για την αποφυγή εμφάνισης μικροοργανισμών (μύκητες, σαράκι ξύλου) και μετά 24 ώρες 2 στρώσεις KRAFT WOOD CARE ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ.
- ◆ Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες με βερνίκι εμποτισμού ή κρούστας: αποχαρτάρισμα και 2 στρώσεις KRAFT WOOD CARE ΒΕΡΝΙΚΙ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ.
- ◆ Εάν τα ξύλα είναι νωπά πρέπει πρώτα να στεγνώσουν σε βάθος και μετά να βαφούν.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία βαφής: Πινέλο, ρολό (μοχέρ), πιστόλι αέρος.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή απομακρύνετε από τα εργαλεία βαφής όσο το δυνατό περισσότερο υλικό. Στη συνέχεια τα εργαλεία πρέπει να καθαριστούν με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100.
- ◆ Αραίωση: 3-5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 3-6 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής: 24 ώρες.
- ◆ Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Εύφλεκτο. Μην αναπνέετε εκνεφώματα. Αποφεύγετε την επαφή με το δέρμα. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου

στην αποχέτευση. Το υλικό αυτό και ο περιέκτης του να εναποτεθούν σε δημόσιο χώρο συλλογής επικίνδυνων ή ειδικών αποβλήτων. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Περιέχει Αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210-7793777

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό σχετικής υγρασίας < 50%.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.
- ◆ Μακριά από πηγές ανάφλεξης.

Εσωτερικής/ εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα συμπεριλαμβανομένων των αδιάφανων προϊόντων χρώσης ξύλου: A/ε (Δ)

Οριακή τιμή φάσης I: 500g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 400g/L

Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. έτοιμου προς χρήση προϊόντος 399 g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

	Gloss	Satin	Mat
Ειδικό Βάρος (Kg/L)	0,94 (±0.02) {ISO 2811}		
Στερεά Κατ' Όγκο (%)	65 (±1)		
Ιξώδες (KU)	40-60 {ASTM D-562}		
Στιλνότητα (60°)	≥ 90	25-40	≤ 10 {ISO 2813}
Απόδοση (m ² /l)	6-8*		
Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)	20		
Σημείο Ανάφλεξης	28°C		
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον		

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής