

Master Hydrocontrol

Αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα
υψηλής ποιότητας



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΑΠΟΔΟΣΗ
8-10m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Λόγω της διπλής δράσης του είναι ιδανικό για χώρους με έντονη υγρασία όπου δημιουργούνται υδρατμοί καθώς και σε χώρους με ανεπαρκή αερισμό ή και απουσία φυσικού φωτισμού, όπως είναι μπάνια, WC, κουζίνες, υπόγεια κ.ά. Πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας, καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ultra ματ φινιρίσμα.

Χάρη στην ισοθερμική του ιδιότητα και τα μικροσκοπικά υαλοσφαιρίδια που περιέχει εξισορροπεί τη θερμοκρασία των τοίχων και αποτρέπει την υγροποίηση συσσωρευμένων υδρατμών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας. Έτσι, προλαμβάνει την ανάπτυξη μικροοργανισμών και αποτρέπει την εμφάνιση υγρασίας, μούχλας και μυκήτων. Ισχυρή αντιμυκητιακή και αντιμικροβιακή προστασία, πιστοποιημένη από το διεθνώς αναγνωρισμένο ινστιτούτο IMSL.

- » Αντοχή στο πλύσιμο
- » Υπέροχο ultra ματ φινιρίσμα
- » Ιδανικό για κουζίνα και μπάνιο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τυπος φορέα	Συμπολυμερές PVA-VeoVa και S/A
Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811 @ 25°C}	1,00 (±0,05)
Στερεά κ.β (%) {ISO 3251-03}	60 (±3)*
Στερεά κ.ο (%) {ISO 3233-98}	50 (±3)*
Ιξώδες (KU) {ASTM D-562-05 @ 25°C}	85 (±10)*
Ιξώδες βαφής (KU) {ASTM D-562-05 @ 25°C}	70 (±10)*
pH	8,8-9,6
Στιλπνότητα 60° {ISO 2813-99}	1 (±1)*
Στιλπνότητα 85° {ISO 2813-99}	0,5 (±0,5)*
Καλυπτική ικανότητα στα 20m ² /L {ISO 6504/3}	91%**
Απόδοση (m ² /L)	8 -10* ανά στρώση
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις) (μm)	150 (±20)
Αντοχή στο νερό {ISO 2812-4:2007}	Καμία επίδραση στο χρώμα και τη στιλπνότητα
Αντοχή στην υγρή έκπλυση {ASTM 2486-06}	1000-1500 cycles*
Συμβολή στην ανάπτυξη μούχλας (BS 3900 Part G6)	< 1% @ 12 εβδομάδες
Αντιμικροβιακή δράση {ISO 22196:2011}	≥ 99,99% εξουδετέρωση μικροβίων @ 24h***
Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση {ASTM D-1849-95}	10 (1 μήνας @ 50°C) σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max

* Ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.

** Ισχύει για το λευκό.

*** Έλεγχος στους μικροοργανισμούς Escherichia coli και Staphylococcus aureus.



Ματ εσωτερικών τοίχων και οροφών (στιλπνότητα < 25@60°) (A/a) (Y)

- Οριακή τιμή: 30g/L
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

Master Hydrocontrol

Αντιμυκητιακό πλαστικό χρώμα
υψηλής ποιότητας



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνη, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ. Για να αποτρέπεται η συμπύκνωση των υδρατμών δεν πρέπει να εφαρμόζεται άλλο πλαστικό ή ακρυλικό χρώμα μετά το KRAFT MASTER HYDROCONTROL. Ανάλογα την απόχρωση και σε εξαιρετικά επιβαρυμένες από μούχλα και υγρασία επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή 3 στρώσεων.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισμα:** KRAFT SPACHTEL.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων ή μούχλας:** Καθαρίστε πρώτα την επιφάνεια με το KRAFT MOLD BLOCKER και στη συνέχεια εφαρμόστε το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA ως υπόστρωμα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό, airless.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό.
- » **Αραίωση:** 5-10% με νερό.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 4-6 ώρες.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό και Βάση Ρ σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιέχει τα βιοκτόνα συστατικά: Πυριθειόνη του ψευδαργύρου (CAS: 13463-41-7), οξείδιο του ψευδαργύρου (CAS: 1314-13-2) και IPBC (CAS: 55406-53-6) για τη συντήρηση του ξηρού επιχρίσματος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr