


DUROSTICK D-20 Πρόσμικτο ακρυλικό γαλάκτωμα κονιαμάτων




ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή - Χρώμα	Ακρυλικό γαλάκτωμα - Λευκό, γίνεται διάφανο όταν στεγνώσει
Ειδικό βάρος	1,00±0,05kg/lit
Θερμοκρασία εφαρμογής	Από +5 °C έως +35 °C
Τοξικότητα σύμφωνα με την οδηγία EC 88/379	Όχι
Δεν περιέχει οργανικούς διαλύτες	

Η αντοχή των κονιαμάτων σε πρόσφυση διπλασιάζεται μετά από 28 ημέρες κατά EN 1015-12. Οι πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν κατά EN 1015-12 στο χημικό εργαστήριο της DUROSTICK και επιβεβαιώθηκαν από τον έλεγχο της ΕΚΕΠΥ (137Ε/2009)



ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΛΙΨΗ



ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΤΡΙΒΕΣ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Ανάλογα με την εφαρμογή. Από 1:1 έως 1:5 μέρη με νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό και τον ήλιο, για τουλάχιστον 15 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η προσθήκη του DUROSTICK D-20 στο νερό ανάμειξης σε αναλογία 1:1 έως 1:5 προσδιορίζεται από την απαίτηση βελτίωσης που θέλουμε να προσφέρουμε στην εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάσει της ισχύουσας ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Συνιστάται όμως να διατηρείται μακριά από παιδιά. Σε περίπτωση κατάποσης ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή, δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Χαρτοκιβώτιο 15 τεμ. 1lt
Δοχείο 5lt, 20lt
Δεξαμενή 1.000lt (κατόπιν παραγγελίας)

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Ακρυλική ρητίνη η οποία, προστιθέμενη σε κάθε τύπο τσιμεντοκονιαμάτων και ασβεστοκονιαμάτων, βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητές τους.

Ως πρόσμικτο μάζας, αυξάνει την πρόσφυση, τη στεγανότητα, την ελαστικότητα και την ανθεκτικότητα των κονιαμάτων, αποτρέποντας τη συρρίκνωση και τη δημιουργία ρωγμών.

Ως υλικό προεπάλειψης, σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες και τις ελαφροβαρείς επιστρώσεις δαπέδων (γεμίσματα) και δημιουργεί το κατάλληλο υπόστρωμα, προκειμένου να επικοληθούν διακοσμητικά τούβλα, πέτρες, κεραμικά πλακίδια, μονωτικά υλικά κ.ά.

μάτα που δουλεύουν σε γειτονικούς χώρους.

Εφαρμογή τσιμεντοκονιών: Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές τους, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζονται σε λεπτές στρώσεις.

Εφαρμογή έτοιμων τσιμεντοκονιαμάτων: σφραγιστικών, επαλειφόμενων, αρμολόγησης για διαμόρφωση λουκιών, ως πρόσθετο σε κόλλες πλακιδίων, μαρμάρων, υαλότουβλων κ.ά.

Ως συνδετική στρώση: μεταξύ παλαιού και νέου σκυροδέματος ή κονιάματος, σε αναλογία τσιμέντο:άμμος= 1:1, νερό:D-20= 1:1. Η νέα στρώση πρέπει να εφαρμόζεται όσο παραμένει νωπή η συνδετική στρώση.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Το DUROSTICK D-20 είναι απαραίτητο σε αρκετές οικοδομικές εφαρμογές, όπως:

Χτίσιμο: τούβλων, τσιμεντόλιθων, πετρών, διακοσμητικών τούβλων. Το αποτέλεσμα από την προσθήκη του είναι η αύξηση της πρόσφυσης, της ελαστικότητας, της συγκολλητικής δύναμης και της στεγανότητας.

Εφαρμογή σοβάδων υψηλής αντοχής: είναι απαραίτητο στην πεταχτή λάσπη, αυξάνοντας την πρόσφυση ιδιαίτερα σε επιφάνειες που καλύπτονται με εξηλασμένη ή διογκωμένη πολυστερίνη.

Αποτρέπει το σκάσιμο του σοβά βασικής στρώσης, αυξάνοντας τη συνοχή του. Στεγανοποιεί και ισχυροποιεί το σοβά τελικής στρώσης, αποτρέποντας τη δημιουργία τριχοειδών ρωγμών είτε από φυσικές είτε από τεχνητές δονήσεις από σκαπτικά μηχανή-

ΤΡΟΠΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Προετοιμασία επιφάνειας

Ανάλογα με την εφαρμογή, οι επιφάνειες να είναι ελαφρώς διαβρεγμένες και καθαρές, απαλλαγμένες από σαθρά σημεία, σκόνες και λάδια.

2. Εφαρμογή

Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από τη χρήση και αδειάστε το περιεχόμενο σε δοχείο με καθαρό νερό, ανακατεύοντας ελαφρώς με ένα πλατύ ξύλο το αιώρημα νερού-γαλακτώματος. Ως πρόσμικτο, ρίξτε το απευθείας στη μπετονιέρα μαζί με νερό, σε αναλογία D-20 : νερό= 1:2-1:5, ανάλογα με την απαίτηση της εφαρμογής.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Η προσθήκη 20lt D-20 σε 60 ή 100lt καθαρού νερού σε ένα βαρέλι αποτρέπει τη δημιουργία λαθών κατά την παρασκευή κονιαμάτων σε μπετονιέρα.



DURO STICK®

Προστατεύστε και επισκευάστε
την οικοδομή σας με...



D-20

ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΓΑΛΑΚΤΩΜΑ
ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ



ResinPowder

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗ ΡΗΤΙΝΗ

ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΠΟΥΔΡΑΣ



DUROSTOP

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΗ ΑΚΡΥΛΙΚΗ
ΡΗΤΙΝΗ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ



Μάθετε ό,τι είναι απαραίτητο για να κάνετε τη σωστή επιλογή!

Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υποστήριξη της Durostick στο τηλ.: 210 55 16 500
ή στο email: technical@durostick.gr