

Hard & Gloss

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας
για μέταλλα



ΑΡΑΙΩΣΗ
0-5%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12-16m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
πιστόλι **αέρος**
ή **airless**



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3 ώρες



Εξασφαλίζει άριστη κάλυψη και γυαλάδα και είναι ιδανικό για το βάψιμο κάθε μεταλλικής επιφάνειας για χρήση μέσα κι έξω από το σπίτι όπως κάγκελα, πόρτες, παράθυρα, γκαραζόπορτες κλπ. Προσφέρει αντισκωριακή προστασία αφού προηγηθεί η βαφή με το κατάλληλο αστάρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος φορέα	Αλκυδικές ρητίνες	
Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811} @ 25°C	Λευκό	1,18 (±0,02)
	Αποχρώσεις	0,97-1,20
Στερεά κ.β (%) {ISO 3251-03}	60 (±5)	
Στερεά κ.ο (%) {ISO 3233-98}	53 (±5)	
Ιξώδες (KU) {ASTM D 562-05} @ 25°C	40 (±10)	
Στιλνότητα {ISO 2813-99}	γωνία παρατήρησης: 20° ≥ 80units 60° ≥ 90units	
Χρόνος Στεγνώματος Drying Recorder (h) {ASTM D 5895}	1,5-2,5	
Καλυπτική Ικανότητα (% @ 100 μm υγρό φύλμ) {ISO 3905}	Λευκό	≥ 99,0
	Αποχρώσεις	95-100
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	89,0 (±1,5)	
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	0,5 (±0,5)	
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (μm) (2 στρώσεις)	80 (±10)	
Αντοχή στην αποκόλληση Cross-Cut Test {ISO 2409}	Class: 0 Ποσοστό αποκόλλησης (<5%) Μεταλλική Επιφάνεια	
Σκληρότητα König Pendulum Hardness {ISO 1522}	40-60 sec 7days @ 100μm WFT	
Σκληρότητα Pencil Hardness Test {ASTM D3363}	4B-2B	
Ευκαμψία Conical Bend Test {ASTM D522}	> 20cm 7days @ 100μm WFT	
Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση {ASTM D 1849-95}	10 (1 μήνας @ 50°C) (σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)	
Πτητικές Οργανικές ενώσεις (VOC) {ISO 11890-2}	< 499g/L	



Ειδικά Επιχρίσματα ενός συστατικού Α/Θ (Δ)

- Οριακή τιμή: 500g/L
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 499g/L

Ξεχωρίζει γιατί απλώνει θαυμάσια, δουλεύεται μαλακά, προσφέροντας μία γυαλιστερή, λεία κι ανθεκτική επιφάνεια με άψογο φινίρισμα. Στεγνώνει γρήγορα και ομοιόμορφα, σχηματίζοντας μία σκληρή και ελαστική επιφάνεια.

Hard & Gloss

Βερνικόχρωμα υψηλής ποιότητας
για μέταλλα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες και λοιπά υπολείμματα. Αφαιρέστε όλα τα σαθρά ή ξεφλουδισμένα χρώματα.

- » **Για βαμμένες επιφάνειες:** πρέπει πρώτα να τρίβονται με το κατάλληλο γυαλόχαρτο ώστε να αποκτήσουν ένα θαμπό φινίρισμα και να ξεσκονίζονται καλά. Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT HARD & GLOSS.
- » **Για νέα μέταλλα:** τρίψτε τα καλά και αφαιρέστε τις σκουριές. Στη συνέχεια για καλύτερη αντισκωριακή προστασία, εφαρμόστε 1 ή 2 στρώσεις με το RUST BLOCKER ή MINIO της KRAFT και τέλος 2 στρώσεις KRAFT HARD & GLOSS.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** πινέλο, ρολό, πιστόλι.
- » **Αραίωση:**
 - Πινέλο ή ρολό: έως 5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
 - Πιστόλι: έως 5% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 65%.
- » Για πιο γρήγορο στέγνωμα και μεγαλύτερη σκληρότητα, προσθέστε τον σκληρυντή HARD METAL EXTRA της KRAFT. Για εφαρμογή με πινέλο, ρολό ή πιστόλι προσθέστε (4-8% κατ. όγκο) σκληρυντή HARD METAL EXTRA. Το μίγμα πρέπει να εφαρμοστεί μέσα σε 8 ώρες.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 2-3 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 16 ώρες.
- » Μπορείτε να πλύνετε τις βαμμένες με HARD & GLOSS επιφάνειες μετά την πάροδο τουλάχιστον 30 ημερών από τη βαφή τους.
- » Να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη βροχή για 5 ημέρες.
- » Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με διαλυτικό πινέλου, νερό κι απορρυπαντικό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε 180ml, 375ml, 0,75L και 2,5L, λευκό και σε 38 αποχρώσεις χρωματολογίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: χρησιμοποιήστε CO₂, αφρό ή χημική σκόνη για την κατάσβεση.

Μακριά από παιδιά. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Περιέχει: δις(2-αιθυλεξανικό) κοβάλτιο, αιθυλομεθυλοκετοξίμη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Περιέχει: νάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένη, υδρογονάνθρακες, C9-C11, n-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά, διαλύτης νάφθα (πετρελαίου), ελαφρό κλάσμα αρωματικών ενώσεων, οξικό 2-μεθοξυ-1-μεθυλαιθύλιο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Κλείστε καλά το δοχείο και αναποδογυρίστε το ώστε το χρώμα να απλώσει στα τοιχώματα για να κλείσει αεροστεγώς και να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση.

» Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr