

Spachtel

Professional

100% ακρυλικός στόκος σπατουλαρίσματος νερού για εσωτερική και εξωτερική χρήση

Ακρυλικός στόκος με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και στον παγετό.

Τρίβεται εύκολα και στεγνώνει γρήγορα.

Δουλεύεται εύκολα και δημιουργεί λεία επιφάνεια με αποτέλεσμα να συμβάλει στο ωραίο φινίρισμα του τελικού χρώματος.

Ακρυλικός στόκος νερού εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης με μεγάλη αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. Στόκος σπάτουλας για ξύλα, γυψοσανίδες, τιμεντοσανίδες, σοβά, ασταρωμένα μέταλλα, ο οποίος τρίβεται εύκολα και ισχυροποιεί την επιφάνεια. Υπερτερεί του παραδοσιακού στόκου σπάτουλας ή παρετίνας που έχουν χρονοβόρο στέγνωμα, παρουσιάζουν συχνά κιτρινίσματα και ρηγματώσεις ή μπαλώματα στο τελικό χρώμα. Επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά, ακρυλικά ή βερνικοχρώματα, χωρίς να δημιουργούνται ρηγματώσεις ή αποκολλήσεις.



Προϊόν χαμηλών πτητικών οργανικών ενώσεων (Π.Ο.Ε.)
Φιλικό στο χρήστη και στο περιβάλλον

06/10

Δουλεύεται εύκολα
Απλώνεται ομοιόμορφα
Γεμίζει αποτελεσματικά
Υψηλής Απόδοσης



Spachtel

Προετοιμασία & Βαφή Επιφάνειας

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λίπη, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

- ◆ Σε επιφάνειες με μούχλα, ψωρίαση, μύκητες, πρασινίλες: αφαίρεση σαθρών υπολειμμάτων, 1 στρώση KRAFT MOLD BLOCKER, καθαρισμός, αστάρωμα με KRAFT DUR AQUA και 2 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.
- ◆ Φρέσκα τσιμέντα, σοβάς, γυψοστοκαρίσματα: εφαρμόζεται μετά από 30 ημέρες τουλάχιστον, αφού ασταρωθούν με KRAFT DUR AQUA.
- ◆ Νέες ξύλινες επιφάνειες: τρίψιμο, καθάρισμα, εφαρμογή μιας στρώσης KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΝΕΡΟΥ ή KRAFT WOOD CARE ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΟ ΞΥΛΟΥ ΔΙΑΛΥΤΟΥ, και 2 ή 3 στρώσεις KRAFT SPACHTEL.

Οδηγίες Εφαρμογής

- ◆ Εργαλεία εφαρμογής: Σπατουλαδόρο, στοκαδόρο, ατσάλινα ή airless.
- ◆ Καθαρισμός: Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με ζεστό νερό και σαπούνι ή απορρυπαντικό, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- ◆ Αραίωση: Χωρίς αραίωση.
- ◆ Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος: 1-2 ώρες σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- ◆ Ελάχιστος χρόνος τριψίματος: 4-6 ώρες. Επαναβαφή σε 24 ώρες.
- ◆ Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και σε σχετική υγρασία άνω του 65%.
- ◆ Το τελικό χρώμα εφαρμόζεται αφού ασταρωθεί ο KRAFT SPACHTEL με μία στρώση KRAFT DUR AQUA ή KRAFT HAFT.

Συσκευασία

- ◆ Διατίθεται σε λευκό σε συσκευασίες των 400g, 800g, 5Kg και 15Kg.

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Φυλάξτε το κλειδωμένο και μακριά από παιδιά. Μην αδειάζετε το υπόλοιπο του περιεχομένου στην αποχέτευση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:
210-7793777

Αποθήκευση

- ◆ Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.
- ◆ Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

Αστάρια Α/ζ (Υ)

Οριακή τιμή φάσης I: 50g/L

Οριακή τιμή φάσης II: 30g/L

Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση 29g/L

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ειδικό Βάρος (Kg/L)	1,68 (±0,02) {ISO 2811}
Στερεά κατ' Όγκο (%)	51,0 (±1)
Ιξώδες (BF/Sr.7-RPM 20)	160e-200e c.Poise
pH	8,5-9
Απόδοση (m ² /Kg)	1,5-2,5*
Προτεινόμενο Πάχος Ξηρού Υμένα (μm)	> 100 {ISO 6504}
Ελάχιστος Χρόνος Τριψίματος	4-6 ώρες
Ελάχιστος Χρόνος Επαναβαφής	24 ώρες
Χρόνος Αποθήκευσης	1 έτος τουλάχιστον

* ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, το πάχος της στρώσης και τη μέθοδο εφαρμογής.