

Master

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα

KRAFT
PAINTS



ΑΡΑΙΩΣΗ
5-15%



ΑΠΟΔΟΣΗ
12-14m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Παρέχει πιστοποιημένη αντιμικροβιακή προστασία στην βαμμένη επιφάνεια, πλένεται εύκολα και αντέχει στο συχνό πλύσιμο με απορρυπαντικά. Λόγω της πολύ χαμηλής του γυαλάδας, καλύπτει αποτελεσματικά τις ατέλειες του τοίχου, προσφέροντας ένα ομοιόμορφο ματ φινιρίσμα. Το λαμπερό του λευκό και οι χιλιάδες ζωντανές αποχρώσεις αντέχουν στο χρόνο και το κιτρίνισμα, αναβαθμίζοντας αισθητικά τους χώρους. Δουλεύεται εύκολα, απλώνεται ομοιόμορφα και είναι σχεδόν άοσμο.

Το Master είναι πλαστικό χρώμα κορυφαίας ποιότητας με φωτοκαταλυτικές ιδιότητες. Χάρη στην προηγμένη τεχνολογία της φωτοκατάλυσης συνεισφέρει στη μείωση των βλαβερών ρύπων που εγκλωβίζονται μέσα στο σπίτι, συντελώντας στη δημιουργία μιας πιο υγιεινής ατμόσφαιρας μέσα σε αυτό.

- » Υψηλή καλυπτικότητα
- » Αντοχή στο πλύσιμο
- » Υπέροχο ματ φινιρίσμα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τυπος φορέα	Συμπολυμερές PVA-ΒεοΝα	
Ειδικό Βάρος (Kg/L) {ISO 2811@25°C}	Λευκό	1,46 (±0,02)
	Βάση P	1,46 (±0,02)
	Βάση T	1,39 (±0,02)
	Βάση D	1,36 (±0,02)
	Βάση A	1,32 (±0,02)
Στερεά κ.β. (%) {ISO 3251-03}	60% (±3%)*	
Στερεά κ.ο. (%) {ISO 3233-98}	47% (±3%)*	
Ιξώδες {ASTM D 562-05 @ 25°C}	95KU (±15KU)*	
Ιξώδες βαφής {ASTM D 562-05 @ 25°C}	70KU (±15KU)*	
Στιλπνότητα 60°C {ISO 2813-99}	2 (±1)*	
Στιλπνότητα 85°C {ISO 2813-99}	3,5 (±2)*	
Καλυπτική Ικανότητα στα 20m ² /L {ISO 6504/3}	94%**	
Καλυπτική Ικανότητα {ISO 3905}	≥ 97,2% @ 150μm υγρό φιλμ**	
Καλυπτική Ικανότητα (αποχρώσεις) {ISO 3905}	95%-100% @ 150μm υγρό φιλμ*	
Δείκτης Λευκότητας {ASTM E 313-98}	89,5 (±1,5)**	
Δείκτης Κιτρινίσματος {ASTM E 313-98}	0,3 (±0,3)**	
Προτεινόμενο πάχος ξηρού φιλμ (2 στρώσεις)	65μm (±5μm)	
Αντοχή στο νερό {ISO 2812-4:2007}	Καμία επίδραση στο χρώμα και τη στιλπνότητα	
Αντοχή στην υγρή έκπλυση {ASTM 2486-06}	3000-8000 cycles*	
Αντοχή στην αποκόλληση {ISO 2409}	Ποσοστό αποκόλλησης < 5%	
Αντιμικροβιακή δράση {ISO 22196:2011}	≥ 99,98% εξουδετέρωση μικροβίων @ 24h***	
Φωτοκαταλυτική δράση {ISO/TC 206}	2% μείωση NOx @ 300h υπό UV ακτινοβολία****	
Αντοχή στην επιταχυνόμενη Γήρανση {ASTM D 1849-95}	10 (1 μήνας @ 50°C) (σε κλίμακα αξιολόγησης 1min-10max)	

* ανάλογα την απόχρωση και τη βάση χρωματισμού.

** ισχύει για το λευκό.

*** έλεγχος στους μικροοργανισμούς Escherichia coli και Staphylococcus aureus.

**** η συνεισφορά της φωτοκαταλυτικής ιδιότητας ισχύει μόνο για το λευκό και τη Βάση P.



Εσωτερικής χρήσης Ματ για τοίχους και οροφές (Y) (A/α)

- Οριακή τιμή: 30g/L
- Μέγιστη Περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 29g/L

Master

Υψηλής ποιότητας πλαστικό χρώμα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ & ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Η επιφάνεια πρέπει να είναι στεγνή, σταθερή και καθαρή από σκόνες και λοιπά υπολείμματα.

- » **Σε νέες επιφάνειες:** πριν την εφαρμογή του χρώματος, εφαρμόστε μια στρώση αστάρι νερού όπως το KRAFT ECO DUR AQUA ή KRAFT DUR AQUA WHITE ή KRAFT HAFT.
- » **Σε επιφάνειες που χρειάζονται στοκάρισμα:** χρησιμοποιήστε KRAFT Spachtel.
- » **Σε επιφάνειες με προβλήματα λεκέδων:** χρησιμοποιήστε πρώτα ως υπόστρωμα το μονωτικό λεκέδων KRAFT ECO STAIN BLOCKER AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό ή πιστόλι airless.
- » **Καθαρισμός εργαλείων:** Καθαρίζονται αμέσως μετά τη χρήση τους καθώς και τα υπολείμματα βαφής, με ζεστό νερό και σαπούνι.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 4-6 ώρες.
- » Πριν ξεκινήσετε το βάψιμο, αραιώστε το χρώμα προσθέτοντας έως 1,5 lt νερό βρύσης στα 10 λίτρα χρώματος (5-15% κατ' όγκο) και ανακινήστε καλά.
- » Εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT MASTER για τέλειο αποτέλεσμα
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.
- » Κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Λευκό σε συσκευασίες των 375ml, 750ml, 3L και 10L.
- » Βάσεις (P, T, D, A): Διατίθεται σε συσκευασίες των 1L, 3L και 10L.

» Χρωματίζονται με το σύστημα χρωματισμού KRAFT INSPIRED COLOR σε χιλιάδες αποχρώσεις. Για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος απαιτείται να χρωματίζεται η αντίστοιχη Βάση που επιλέγεται από το σύστημα ανάμειξης της KRAFT.

» Οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητες ισχύουν στο λευκό και στις ανοιχτές αποχρώσεις (Βάση P).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από παιδιά. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό, εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Το χρώμα περιέχει τα βιοκτόνα συστατικά πυριθειόνη του ψευδαργύρου (cas 13463-41-7), οξείδιο του ψευδαργύρου (cas 1314-13-2) και IPBC (cas 55406-53-6) για τη συντήρηση του ξηρού επιχρίσματος.

Περιέχει: 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-2(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευτείτε το Φυλλάδιο Δεδομένων Ασφαλείας αυτού του προϊόντος.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

| E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr