

Wood Style

Διακοσμητικό βερνίκι
ξύλου πολυουρεθάνης



Ακρυλικό βερνίκι κρούστας πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας βάσεως νερού. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Ξεχωρίζει για την μεγάλη του αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο συχνό πλύσιμο. Διακρίνεται για τη κρυστάλλινη διαφάνειά του προσδίδοντας ιδιαίτερη εμφάνιση στο ξύλο. Βάφεται εύκολα, είναι ήπιας οσμής και απλώνει θαυμάσια. Η ελαστικότητά του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές/διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα. Διατίθεται σε άχρωμο γυαλιστερό, σατινέ και ματ.

- » Υψηλή αντοχή
- » Εξαιρετικό φινίρισμα
- » Μεγάλη ελαστικότητα και σκληρότητα

ΑΡΑΙΩΣΗ
5-10%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
12-14m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
2-3 ώρες



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811}	0,94g/ml (±0,02)	
Στερεά κατ' όγκο {ISO 3233-98}	61% (±5)	
Ιώδες Stormer {ASTM D 562-05}	70-90KU @ 25°C	
Drying Recorder {ASTM D-5895} @50µm WFT	1-3h	
Απόδοση*	12-14m ² /L ανά στρώση	
Στιλπνότητα 60°C {ISO 2813-99}	Γυαλιστερό Σατινέ	>95 units 65-75 units

* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.



Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου (Α/ε), (Δ).

- Οριακή τιμή: 400 g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 399g/L

Wood Style

Διακοσμητικό βερνίκι
ξύλου πολυουρεθάνης



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, μούχλα ή ρετσίνα, υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

» **Σε νέες ξύλινες επιφάνειες:** Αφαίρεση των λαδιών και ρετινιών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνούδι ύφασμα, θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE συντηρητικό της KRAFT για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD STYLE. Σε περίπτωση που απαιτείται χρωματιστή εμφάνιση στο ξύλο συνίσταται πριν το βερνίκι κρούστας να προηγηθούν 1-2 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD CLASS.

» **Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFT REMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσής τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Ακολουθούν 2 στρώσεις KRAFT WOOD STYLE.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο.
- » **Αραίωση:** 5-10% κ.ο με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 2-3h στους 23°C και 60% σχετική υγρασία.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες.
- » Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Ο χρόνος επαναβαφής επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες.
- » Να αποφεύγεται η έκθεση της βαμμένης επιφάνειας στη βροχή για 7 ημέρες από την εφαρμογή.
- » Δεν ενδείκνυται για οριζόντιες επιφάνειες που καταπονούνται.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 60%.
- » Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

» Κλείστε το δοχείο καλά μετά τη χρήση.

» Αποθηκεύστε το σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε προστατευτικών γαντιών και μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια/το πρόσωπο. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή έναν γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: μεταφέρατε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ: Χρησιμοποιήστε CO₂, αφρό ή χημική σκόνη για την κατάσβεση. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει: αιθυλομεθυλοκετοξίμη, και δις(2-αιθυλεξανικό) κοβάλτιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Περιέχει: υδρογονάνθρακες, C9-C11, η-αλκάνια, ισοαλκάνια, κυκλικά, <2% αρωματικά, 1-μεθοξυ-2-προπανόλη, νάφθα διαλύτη (πετρελαίου)ελαφρά αρωματική, υδρογονάνθρακες, C9-C12,η-αλκάνια,ισοαλκάνια, κυκλικά, 2-25% αρωματικά.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777



ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr