

Wood Style Aqua

Διακοσμητικό βερνίκι
ξύλου νερού πολυουρεθάνης



ΑΡΑΙΩΣΗ
10%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
10-12m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
πινέλο



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
½-1 ώρα



Ακρυλικό βερνίκι κρούστας πολυουρεθάνης υψηλής ποιότητας βάσεως νερού. Κατάλληλο για όλες τις εξωτερικές και εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες. Ξεχωρίζει για την μεγάλη του αντοχή στις καιρικές συνθήκες και στο συχνό πλύσιμο. Διακρίνεται για τη κρυστάλλινη διαφάνειά του προσδίδοντας ιδιαίτερη εμφάνιση στο ξύλο. Βάφεται εύκολα, είναι ήπιας οσμής και απλώνει θαυμάσια. Η ελαστικότητά του επιτρέπει να παρακολουθεί τις συστολές/διαστολές του ξύλου, χωρίς σκασίματα ή ξεφλουδίσματα. Διατίθεται σε άχρωμο γυαλιστερό, σατινέ και ματ.

» Υψηλή προστασία

» Προσφέρει κρυστάλλινη διαφάνεια

» Μεγάλη ελαστικότητα και ανθεκτικότητα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811}	1,04g/mL(±0,02)	
Στερεά κατ' όγκο {ISO 3233-98}	34% (±3)	
ΙξώδεςFlowCupNo 4 {ISO 2431}	90-140sec @25°C	
pH	8,5-9,5	
Απόδοση*	10-12m ² /L ανά στρώση	
Στιλπνότητα 60°C {ISO 2813-99}	Γυαλιστερό Σατινέ Ματ	85-95 units 35-45 units 10-20 units

* Ανάλογα την απορροφητικότητα της επιφάνειας και τις συνθήκες βαφής.



Εσωτερικής/Εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου (Α/ε), (Υ).

- Οριακή τιμή: 130 g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 129g/L

Wood Style Aqua

Διακοσμητικό βερνίκι ξύλου
νερού πολυουρεθάνης



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή και καθαρή από σκόνες, μούχλα ή ρετσίνα, υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα κλπ.

» **Σε νέες ξύλινες επιφάνειες:** Αφαίρεση των λαδιών και ρετσινών με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ, αποχαρτάρισμα παράλληλα με τα νερά του ξύλου, απομάκρυνση της σκόνης με ένα υγρό χωρίς χνουδί ύφασμα, θεραπεύστε τους ρόζους, εφαρμόστε 1 στρώση KRAFT WOOD CARE συντηρητικό της KRAFT για προστασία από τα ξυλοφάγα έντομα και τους μύκητες. Στη συνέχεια εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT WOOD STYLE AQUA. Σε περίπτωση που απαιτείται χρωματιστή εμφάνιση στο ξύλο συνίσταται πριν το βερνίκι κρούστας να προηγηθούν 1-2 στρώσεις βερνίκι εμποτισμού KRAFT WOOD SHIELD.

» **Σε βαμμένες ξύλινες επιφάνειες:** Αφαιρέστε όλα τα παλιά χρώματα ή βερνίκια με KRAFTREMOVER και μετά καθαρίστε την επιφάνεια με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΠΙΝΕΛΟΥ ή αποχαρτάρετε καλά μέχρι απομάκρυνσής τους με το κατάλληλο γυαλόχαρτο. Μετά το πλήρες στέγνωμα της επιφάνειας και της απομάκρυνσης όλων των υπολειμμάτων, επισκευάστε όλα τα ελαττωματικά σημεία του ξύλου με τον κατάλληλο στόκο. Ακολουθούν 2 στρώσεις KRAFT WOOD STYLE AQUA.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο.
- » **Αραίωση:** Έως 10% κ.ο.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** ½-1h στους 23°C και 60% σχετική υγρασία.
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες.
- » Ανακατέψτε καλά το υλικό πριν τη χρήση.
- » Να μην εφαρμόζεται σε ξύλινες επιφάνειες που βρίσκονται σε επαφή με το έδαφος ή το νερό.
- » Εξασφαλίστε η υγρασία του ξύλου να μην υπερβαίνει το 10%.
- » Η αντοχή του υλικού μειώνεται σε περίπτωση εφαρμογής του σε οριζόντιες επιφάνειες που πατιούνται.
- » Να αποφεύγεται η εφαρμογή σε θερμοκρασίες μικρότερες των 10°C ή μεγαλύτερες των 35°C και σχετική υγρασία μεγαλύτερη από 60%.
- » Καθαρίστε όλα τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.
- » Κλείστε το δοχείο καλά μετά τη χρήση.
- » Αποθηκεύστε το σε περιβάλλον δροσερό και μακριά από την έκθεση στον ήλιο.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

» Διατίθεται σε συσκευασίες των 0,75L και 2,5L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: 2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη, 1,2-βενζισοθειαζολ-3(2Η)-όνη και μείγμα (3:1) 5-χλωρο-2-μεθυλ-4-ισοθειαζολιν-3-όνη/2-μεθυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

» Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr