

Pool Epoxy

Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών,
κατάλληλο για εφαρμογή σε πισίνα



ΑΡΑΙΩΣΗ
8-12%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
6-8m²/L



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Πινέλο, ρολό,
πιστόλι αέρος
ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ
1-2 ώρες



Το KRAFT POOL EPOXY είναι εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών κατάλληλο για την προστασία από το νερό και τα χημικά τσιμεντένιων και γενικότερα δομικών επιφανειών (δεξαμενές και πισίνες). Εφαρμόζεται εύκολα προσφέροντας αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις, σε ακραίες θερμοκρασίες και την τριβή. Παρουσιάζει μεγάλη ανθεκτικότητα σε χημικά, προϊόντα χλωρίωσης, νερό, θαλασσινό νερό και αντηλιακά λάδια.

- » **Ισχυρή πρόσφυση σε μπετόν και σε πολυεστερικές επιφάνειες.**
- » **Εξαιρετική αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις.**
- » **Υψηλή σκληρότητα και ελαστικότητα.**
- » **Αντοχή σε γλυκό και θαλασσινό νερό, οξέα και αλκάλια.**
- » **Εύκολο δούλεμα, ιδανικό άπλωμα και γρήγορο στέγνωμα.**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811}	Γαλάζιο, Λευκό: 1,30Kg/L (±0,02)
Στερεά κατ' Όγκο	58% (±0,50)
Ιξώδες {ASTM D-652}	60-80KU
Στερεά κατά Βάρος	75% (±0,50)
Στιλνότητα @ 60° {ISO 2813}	<90%
Αναλογία ανάμειξης A:B	3:1 κ.ο.
Αντοχή σε πρόσφυση {EN 1542}	>2N/mm ²
Σκληρότητα {ASTM D 4366}	>80
Χρόνος Ζωής Μίγματος (Pot Life) (@ 20°C-30°C)	6-8 ώρες
Απόδοση	6-8m ² /L*
Πάχος Ξηρού Υμένια	60-80μm

* Ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.



Πτητικές Οργανικές Ενώσεις Κατηγορία A/1
«Ειδικά επιχρίσματα 2 συστατικών» (Δ).

- Οριακή τιμή: 500g/L (2010).
- Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση 499g/L ΠΟΕ.

Pool Epoxy

Εποξειδικό χρώμα διαλύτου δύο συστατικών,
κατάλληλο για εφαρμογή σε πισίνα



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- » Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή (όριο υγρασίας υποστρώματος <4%), καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Αφαιρέστε ψωρίωση, μύκητες και πρασινίλες με μηχανική λείανση και χρήση 10% διαλύματος υδροχλωρικού οξέος, πλύνετε με σαπουνόνερο και αφήστε το υπόβαθρο να στεγνώσει.
- » Νέες επιφάνειες από μπετόν ή τσιμεντοκονία πρέπει να βάζονται τουλάχιστον 28 ημέρες μετά από την κατασκευή τους.
- » Χρησιμοποιήστε KRAFT STRONG REPAIR για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Για προστασία από αρνητικές πιέσεις εφαρμόστε 2 στρώσεις KRAFT HYDROGUARD FLEX σταυρωτά. Ενισχύστε τις ακμές με χρήση του αντιαλκαλικού πλέγματος ενίσχυσης KRAFT HYDROGUARD NET.
- » Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα σιλικόνης.
- » Επιφάνειες ήδη βαμμένες με χρώματα σε κακή κατάσταση ή πολυκαιρισμένα πρέπει να απομακρύνονται πλήρως με διαλυτικά ή μηχανικά μέσα, ενώ χρώματα δύο συστατικών σε καλή κατάσταση να τρίβονται ελαφρώς με γυαλόχαρτο.
- » Γυαλιστερές επιφάνειες θα πρέπει να τρίβονται με γυαλόχαρτο για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης του χρώματος.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » Πριν την εφαρμογή απαιτείται πολύ καλή ανάδευση των συστατικών Α και Β στην προκαθορισμένη αναλογία κατ'όγκο. Η ανάδευση πραγματοποιείται με αναδευτήρα χαμηλών στροφών μέχρι πλήρους ομογενοποίησης.
- » **Σε βαμμένες επιφάνειες με σταθερό υπόβαθρο:** 2 στρώσεις KRAFT POOL EPOXY.
- » **Σε νέες επιφάνειες:** 3 στρώσεις KRAFT POOL EPOXY.
- » **Εργαλεία βαφής:** Πινέλο, ρολό, πιστόλι αέρος ή airless.
- » **Καθαρισμός:** Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000, καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος
- » **Αραίωση:**
1° χέρι: 10-12% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000
2° ή 3° χέρι: 8-10% με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 2000
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές/κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 24 ώρες.
- » **Μέγιστος χρόνος επαναβαφής:** 2 ημέρες.
- » **Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:** 7 ημέρες
- » Η οποιαδήποτε εργασία ή χρήση (γέμισμα με νερό) πραγματοποιείται μετά την πλήρη σκλήρυνση του χρώματος. Για εσωτερικές πισίνες ο χρόνος αυτός επιμηκύνεται λόγω δυσκολίας εξάτμισης των διαλυτών που περιέχονται.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.

- » Χαμηλές θερμοκρασίες και υγρασία κατά την εφαρμογή επιμηκύνουν το χρόνο σκλήρυνσης, ενώ οι υψηλές τον μειώνουν.
- » Μην εφαρμόζετε σε μεγάλα πάχη γιατί μπορεί να προκληθούν φουσκώματα, φυσαλίδες ή/και πρόωρη αποκόλληση.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες υποστρώματος και περιβάλλοντος κάτω από 10°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας ατμόσφαιρας.
- » Μην εφαρμόζετε σε περίπτωση επικείμενης βροχής για τις επόμενες 4-6 ώρες.
- » Λόγω της φύσης του χρώματος, η άμεση και διαρκής έκθεση του στην UV ακτινοβολία προκαλεί με την πάροδο του χρόνου το φαινόμενο της κιμωλίας.
- » Σε περιπτώσεις υπερχλωρίωσης, αυξημένης συγκέντρωσης αλκοτόνου ή απόκλισης της τιμής του pH από τα κανονικά επίπεδα (7 έως 7,6), το φαινόμενο της κιμωλίας μπορεί να επιταχυνθεί.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε συσκευασία 3L και 9L (A+B) σε λευκό και γαλάζια απόχρωση.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ! Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. Μην καπνίζετε. Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανότητας έκθεσης: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιήστε CO₂, αφρό ή χημική σκόνη για την κατάσβεση. Απορρίψτε το περιεχόμενο και το δοχείο σε κατάλληλο χώρο απορριμμάτων ή ανακύκλωσης σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.

Περιέχει: Ξυλόλιο (μίγμα ισομερών), διφαινόλη Α-(επιχλωρυδρίνη), εποξική ρητίνη (αριθμητικό μέσο μοριακό βάρος 700-1100), polyamine amide salt. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύετε το προϊόν σε θερμοκρασία από 5°C έως 35°C και ποσοστό υγρασίας <50%.
- » Διατηρείτε τα δοχεία ερμητικά κλειστά.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr