

Total Proof PU PRIMER

Πολυουρεθανικό αστάρι διαλύτου
για απορροφητικές επιφάνειες



ΑΡΑΙΩΣΗ

0%



ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

0,15-0,25L/m²



ΜΕΘΟΔΟΣ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

πινέλο, ρολό,
βούρτσα, πιστόλι
αέρος ή airless



ΣΤΕΓΝΩΜΑ

1-2 ώρες



CE

DRUCKFARBEN HELLAS SA
Megaridos Ave. 19300 Aspropyrgos

16
DoP: 03-1220-1
EN 13813 SR-B2.0-AR1-IR6

Synthetic resin screed system for internal and external use

Fire behavior	Euroclass F
Release of corrosive substances	SR
Water permeability	NPD
Compressive strength	NPD
Bond strength	B2.0
Wear resistance	AR1
Impact resistance	IR6
Sound absorption	NPD
Thermal insulati	NPD
Chemical resistance	NPD

Το KRAFT TOTAL PROOF PU PRIMER είναι ένα διάφανο αστάρι πολυουρεθανικής βάσης. Παρέχει υψηλή διεισδυτικότητα και μεγάλη πρόσφυση σε απορροφητικά υποστρώματα, μεγάλη αντοχή στις μηχανικές καταπονήσεις και την τριβή. Μειώνει την απορροφητικότητα και σταθεροποιεί τα απορροφητικά υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα, σοβά, ξύλο, γυψοσανίδες. Έχει γρήγορο στέγνωμα και βελτιώνει την απόδοση της στεγανωτικής μεμβράνης KRAFT TOTAL PROOF PU-S.

Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως σταθεροποιητής σαθρών επιφανειών σε δάπεδα και τοιχία αλλά και ως προστατευτική διαφανής τελική επίστρωση σε δάπεδα με βαρύ φορτίο χημικών, όξινων διαλυμάτων, ελαίων, ορυκτελαίων, κλπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ειδικό Βάρος {ISO 2811}	0,99±0,02g/cm ³
Στερεά κατ' Όγκο (%)	38-42
Ιξώδες (Ford Cup No4) {ASTM D1200}	10-30s
Συνολική Κατανάλωση	0,15-0,25L/m ² *
Αντοχή σε πρόσφυση {ASTM D903}	> 2,0N/mm ²
Σκληρότητα (Shore A) {ASTM D2240}	> 80
Χρόνος Αποθήκευσης (μήνες)	12

* Εξαρτάται από την υφή του υπόβαθρου, τις συνθήκες βαφής και τη μέθοδο εφαρμογής.

VOC CONTROL



Συνδεδειγμένα αστάρια Α/η (Δ)

- Οριακή τιμή: 750g/L
- Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. προϊόντος έτοιμου προς χρήση: < 749g/L

Total Proof PU PRIMER

Πολυουρεθανικό αστάρι διαλύτου
για απορροφητικές επιφάνειες



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

- » Για την εξασφάλιση καλής πρόσφυσης στο υπόβαθρο, η επιφάνεια απαιτείται να είναι στεγνή, χωρίς ανωμαλίες, καθαρή και ελεύθερη από σκόνες, λάδια, άλατα, σκουριές, σαθρές βαφές και υπολείμματα, φουσκωμένα χρώματα, κτλ. Η περιεκτικότητα σε υγρασία δεν πρέπει να υπερβαίνει το 5%. Αφαιρέστε παλιές βαφές, ψωρίαση, μύκητες με μηχανική λείανση. Μην πλύνετε την επιφάνεια με νερό.
- » Συνιστάται να μείνουν οι επιφάνειες από φρέσκο σκυρόδεμα, τσιμέντο και σοβά να στεγνώσουν επί 4 εβδομάδες τουλάχιστον, πριν από την εφαρμογή του KRAFT TOTAL PROOF PU PRIMER.
- » Χρησιμοποιήστε κατάλληλο σφραγιστικό υλικό της KRAFT για την πλήρωση κενών, ρωγμών και άλλων φθαρμένων επιφανειών.
- » Εφαρμόστε το υλικό με ρολό, πινέλο, βούρτσα ή πιστόλι αέρος ή airless χωρίς αραίωση με κατανάλωση 0,2kg/m².
- » Σε πολύ απορροφητικές επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή μίας δεύτερης στρώσης.
- » Εφαρμόστε το KRAFT TOTAL PROOF PU-S μετά από 2-3 ώρες και όσο η επιφάνεια είναι ακόμα κολλώδης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- » **Εργαλεία βαφής:** Ρολό, πινέλο, βούρτσα ή πιστόλι αέρος ή airless.
- » **Καθαρισμός:** Αμέσως μετά την εφαρμογή καθαρίστε τα εργαλεία με KRAFT ΔΙΑΛΥΤΙΚΟ ΝΙΤΡΟΥ 1100 καθώς επίσης και τα υπολείμματα του προϊόντος.
- » **Αραίωση:** Έτοιμο προς χρήση.
- » **Χρόνος επιφανειακού στεγνώματος:** 1-2 ώρες, σε 25°C και 50% σχετική υγρασία (οι χρόνοι στεγνώματος επιμηκύνονται σε υγρές - κρύες συνθήκες).
- » **Ελάχιστος χρόνος επαναβαφής:** 2-3 ώρες.
- » Αναδεύετε καλά πριν τη χρήση και κατά τη διάρκεια της εφαρμογής.
- » Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες κάτω από 5°C και πάνω από 35°C καθώς και άνω του 65% σχετικής υγρασίας.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- » Διατίθεται σε Διάφανο σε συσκευασίες των 4L και 10L.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Υγρό και ατμοί εύφλεκτα. Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργία ή συμπτώματα

άσθματος ή δύσπνοια σε περίπτωση εισπνοής. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα. Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε. Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/συγκεντρώσεις σταγονιδίων/ατμούς/εκνεφώματα. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Δελτίο δεδομένων ασφαλείας παρέχεται εφόσον ζητηθεί.

Περιέχει: διφαινυλμεθάν-4,4'-δισοκυανικό, 2,2'-δισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Ολιγομερή MDI: προϊόντα ολιγομερούς αντίδρασης φορμαλδεύδης με ανιλίνη και φωσγένιο, xylene (mixture of isomers), αρωματικό πρεπολυμερές πολυισοκυανικό 2,4'-δισοκυανικό-διφαινυλομεθάνιο.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων:

210-7793777

ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- » Αποθηκεύστε τα σφραγισμένα δοχεία σε θερμοκρασία από 5°C έως 30°C, σε στεγνούς χώρους το ανώτερο για 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής.
- » Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και το ηλιακό φως.

MADE IN E.U.

DRUCKFARBEN HELLAS A.E.B.E

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 19 300 ΑΤΤΙΚΗ

ΤΗΛ.: 210 55 19 500 - FAX: 210 55 19 501

www.druckfarben.gr | www.kraftpaints.gr



Γραμμή Επικοινωνίας/Παραγγελιών Χωρίς Χρέωση

800 111 7700

Δευτέρα-Παρασκευή 8.00-16.00

E-MAIL: paints.orders@druckfarben.gr