



ΑΣΤΑΡΙ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Υπόστρωμα βασισμένο σε συνθετικές ρητίνες, με χαμηλή περιεκτικότητα σε VOC και χαμηλότερη οσμή κατά την εφαρμογή. Είναι κατάλληλο για το αστάρωμα μεταλλικών επιφανειών και για την απομόνωση λεκέδων σε επιφάνειες τοίχων-οροφών ή/και ξύλων. Έχει πολύ καλή πρόσφυση, δουλεύεται μαλακά, απλώνει θαυμάσια, τρίβεται εύκολα και επαναβάφεται γρήγορα με πλαστικά-ακρυλικά χρώματα ή βερνικοχρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Στιλπνότητα** : Στιλπνό με γυαλάδα 10-25 μονάδες στις 60⁰.
- Ειδικό βάρος** : 1,54-1,57 Kg/lit (Λευκό), 1,53-1,56 Kg/lit (Γκρι).
- Απόδοση** : 14-18 m²/lit ανά στρώση.
- Αραίωση** : Έως 4 % σε όγκο με διαλυτικό SMALTOLUX WHITE SPIRIT για εφαρμογή με πινέλο ή ρολό, για εφαρμογή με πιστόλι airless έως 4% σε όγκο με Διαλυτικό Νο 1 της VECHRO.
- Κατηγορία VOC** : **α.** «Εσωτερικών/εξωτερικών διακοσμήσεων και επενδύσεων από ξύλο και μέταλλο». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 300 gr/lit. **β.** «Σφραγιστικά Αστάρια». Τύπος Δ. Οριακή τιμή VOC = 350 gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμο προς χρήση= 295 gr/lit. Το χρώμα περιέχει και διαλύτες που δεν είναι VOC. Πληροί τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας και μετά το έτος 2011. VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού < 250⁰C.
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε 1-2 ώρες, στεγνώνει πλήρως μετά 3-4 ώρες, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες και την απόχρωση.
- Επαναβαφή** : Επαναβάφεται μετά 6-10 ώρες και μετά την πλήρη σκλήρυνση της πρώτης στρώσης. Οι παραπάνω χρόνοι επιμηκύνονται κάτω από κρύες και υγρές συνθήκες.
- Αποχρώσεις** : Λευκό και Γκρι.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ: Λευκό 750ml, 2,5 lt, 5 lt & 10 lt.
Γκρι 750ml & 2,5 lt.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ: Πινέλο, ρολό, πιστόλι.

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, σκουριές κ.λ.π. Γυαλοχαρτάρετε καλά και καθαρίστε από τις σκόνες. Για αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες, συνιστάται πρώτα η εφαρμογή μιας στρώσης αντισκωριακού OXIDOL.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση. Εφαρμόζουμε μία ή δύο στρώσεις Αστάρι Μετάλλων ομοιόμορφα και στη συνέχεια το κατάλληλο τελικό χρώμα (SMALTOLUX extra, GUMILAK metal, SMALTOLUX hydro κ.ά.).

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Κατά τη διάρκεια της εργασίας διατηρείτε τα εργαλεία “υγρά” μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη με το χρώμα. Στραγγίστε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα με διαλυτικό και σαπουνάδα.

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Θερμοκρασία του χώρου 8–30°C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Αντίξοες συνθήκες κατά την εφαρμογή μπορούν να αλλοιώσουν τις τελικές ιδιότητες του χρώματος.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο ώστε να διατηρηθεί σε καλή κατάσταση για μελλοντική χρήση. Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό. Προστατεύστε το υλικό από την έκθεση στον ήλιο.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

- Μακριά από παιδιά.
- Μην αναπνέετε εκνεφώματα.
- Να χρησιμοποιείται μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία και γάντια.
- Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε το δοχείο ή την ετικέτα.

ΦΡΑΣΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

- Εύφλεκτο.
- Βλαβερό για τους υδρόβιους οργανισμούς, μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνιες δυσμενείς επιπτώσεις στο υδάτινο περιβάλλον.
- Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
- Η εισπνοή ατμών μπορεί να προκαλέσει υπνηλία και ζάλη.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

Περιέχει Butanoneoxime. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.