



## SMALTOX hydro

### ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΛΕΥΚΟ ΑΣΤΑΡΙ ΜΟΝΩΤΙΚΟ ΛΕΚΕΔΩΝ

#### ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Οικολογικό** λευκό υδατοδιαλυτό ακρυλικό αστάρι χαμηλής οσμής και ελάχιστης περιεκτικότητας σε VOC, εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης. Κατάλληλο για το αστάρωμα και την απομόνωση ρύπων και λεκέδων σε επιφάνειες τοίχων και οροφών. Ιδανικό για φρεσκαρίσματα όπου παρεμποδίζει και αποτρέπει την επανεμφάνιση λεκέδων από νικοτίνη, καυσαέρια, καπνιά, μαρκαδόρους, μελάνια, παλαιές υγρασίες, μύκητες στην τελική στρώση του χρώματος, εξασφαλίζοντας αποτελεσματικό και οικονομικό βάψιμο, λόγω των λιγότερων στρώσεων τελικού χρώματος που απαιτούνται. Κατάλληλο και για αστάρωμα επιφανειών από κόλλα, γύψο, γυψοσανίδα, σοβά, τσιμέντο, παλαιά λαδομπογιά. Έχει εξαιρετική πρόσφυση, πολύ καλή καλυπτικότητα, στεγνώνει και επαναβάφεται γρήγορα με υδατοδιαλυτά πλαστικά και ακρυλικά χρώματα. Ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες. Μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ).

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Εμφάνιση** : Ματ, 5-9 μονάδες στις 85°.
- Ειδικό Βάρος** : 1,44-1,46 kg/lit.
- Απόδοση** : 11-13 m<sup>2</sup>/lit ανά στρώση.
- Αραίωση** : 5-15% σε όγκο με νερό.
- Κατηγορία VOC** : «Σφραγιστικά αστάρια». Τύπος Υ. Οριακή τιμή VOC=30gr/lit. Μέγιστη περιεκτικότητα VOC προϊόντος έτοιμου προς χρήση=5gr/lit  
VOC ή ΠΟΕ: οργανικές πτητικές ενώσεις με σημείο βρασμού <250°C.
- Εκπομπές  
φορμαλδεΐδης** : <30 µgr/m<sup>3</sup>, 24 ώρες μετά την εφαρμογή του χρώματος  
(ISO 16000-3, ISO16000-9, CET/TS15516, EN16402)
- Στέγνωμα** : Στεγνό στην αφή σε ½ -1 ώρα.
- Επαναβαφή** : Επαναβάφεται 3- 4 ώρες μετά την εφαρμογή του.
- Αποχρώσεις** : Λευκό. Χρωματίζεται **αποκλειστικά** με το σύστημα δημιουργίας αποχρώσεων **ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ** της **VECHRO** σε ανοιχτές και παστέλ αποχρώσεις.

**ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:** 750 ml, 3lt & 10lt.

**ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΒΑΦΗΣ:** Εφαρμόζεται με πινέλο ή ρολό.

#### **ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ**

Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες από σκόνες, λάδια, παλαιά χρώματα, σαθρά κομμάτια, υπόλοιπα μούχλας κ.λπ. Γυαλοχαρτάρετε ελαφρά.

#### **ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Αναδεύουμε καλά πριν την χρήση αφού αραιώσουμε το χρώμα με νερό. Εφαρμόζουμε 1-2 στρώσεις **Smaltox hydro** ομοιόμορφα στην επιφάνεια. Σε επιφάνειες με έντονο πρόβλημα λεκέδων εφαρμόζουμε απαραίτητα 2 στρώσεις **Smaltox hydro** με την ελάχιστη δυνατή αραιώση για αποτελεσματικότερη δράση. Επαναβάφεται με SMALTOPLAST ΑΚΡΥΛΙΚΟ 100%, SMALTOPLAST extra και οποιοδήποτε ακρυλικό ή πλαστικό ή χρώμα της **VECHRO**.

**Ελαχιστοποίηση σπατάλης χρώματος:** για επιφάνεια 10m<sup>2</sup> και δύο στρώσεις, θα χρειαστείτε 1,6lt χρώματος.

#### **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ**

Κατά την διάρκεια της βαφής διατηρείτε τα εργαλεία «υγρά» μέσα στο δοχείο ή στη σκάφη. Στραγγίξετε καλά το χρώμα από τα εργαλεία πίσω στο κουτί και καθαρίστε τα αμέσως με ζεστό νερό και σαπούνι.

#### **ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Θερμοκρασία 8-30<sup>0</sup>C και σχετική υγρασία χαμηλότερη από 80%. Νέες επιφάνειες πρέπει να στεγνώνουν για 3-4 εβδομάδες πριν ασταρωθούν.

#### **ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ**

Αποθηκεύστε σε περιβάλλον δροσερό, προστατέψτε το υλικό από την παγωνιά και την έκθεση στον ήλιο. Μετά την εφαρμογή κλείστε καλά το δοχείο. Να ανακτάτε τα περισσεύματα χρώματος για να τα επαναχρησιμοποιήσετε. Η επαναχρησιμοποίηση των χρωμάτων μπορεί να ελαχιστοποιήσει πραγματικά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις κύκλου ζωής των προϊόντων.

#### **ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ**

Το προϊόν **SMALTOX hydro** δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

**Πληροί δε τα κριτήρια απονομής οικολογικού σήματος 312/2014/ΕΚ.**



#### **Καλύτερο για το περιβάλλον...**

- ελαχιστοποιημένη περιεκτικότητα σε επικίνδυνες ουσίες
- μειωμένη περιεκτικότητα σε πτητικές οργανικές ενώσεις (ΠΟΕ): 5gr/lit
- καλές επιδόσεις για εσωτερική και εξωτερική χρήση

**...καλύτερο για σένα**